

Cyclone - Giacca imbottita



Descrizione

- 2 ampie tasche anteriori;
- 2 tasche interne;
- 4 tasconi al petto;
- cappuccio regolabile a scomparsa;
- doppia paramontura frontale;
- fodera interna con spalla in pile;
- inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric;
- polsini regolabili;
- termonastratura;
- toppa di rinforzo su gomiti;
- zip interna fondo;
- zip YKK®.

Manutenzione

Lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C;
Non candeggiare; Non lavare a secco; il capo non
sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda;
Non sopporta la stiratura.



cod.prod.

- V022-0-00 corda/nero
- V022-0-01 grigio/nero
- V022-0-02 navy/nero
- V022-0-03 fango/nero
- V022-0-04 antracite/nero
- V022-0-05 nero/nero

Normativa EN ISO 13688:2013



EN 343:2003+A1:2007



taglie

44 – 64

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo/ range
Tessuto base e di contrasto	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composizione delle fibre:	100% Poliestere spalmato poliuretano	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	200 g/m ² ±5%	
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.2	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME	OEKO TEX® STANDARD 100 classe II
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	PH: 5.6	3,5≤PH≤9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1:2012)	ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevabile	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 a) (EN ISO 6630 / ISO 5077)	Stabilità dimensionale al lavaggio (4N/40°C)	ordito: -0.5% trama: 0.0%	± 3 % (CAM± 5%)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 b) (domestico : ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 60°C	4-5		(CAM) ≥3
	<i>Variazione di colore</i>			
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5		
	cotone	4-5		
	nylon	4		
	poliestere	4-5		
PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 c) (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore	Acido 4-5	Alcalino 4-5	(CAM) ≥3
	<i>Variazione di colore</i>			
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5	4-5	
	cotone	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	poliestere	4-5	4-5	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 e) (ISO 105 X12)	Solidità del colore allo sfregamento	Asciutto : 4-5 Umido : 4-5		(CAM) ≥3
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 g) (EN ISO 105- B02)	Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno	4		(CAM) ≥5
EN 343:2003+A1:2007 4.2 (EN 20811)	Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa] (prima del pretrattamento)	>8000 Pa		<i>classe 1 : Wp ≥ 8000 Pa</i> <i>classe 2 : no test required</i> <i>classe 3 : no test required</i>
	EN 343:2003+A1:2007 4.2 (EN 20811)	Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa] (dopo ogni pretrattamento)	>13000 Pa (classe 3)	<i>classe 1 : no test required</i> <i>classe 2 : Wp ≥ 8.000 Pa</i> <i>classe 3 : Wp ≥ 13.000 Pa</i>
EN 343:2003+A1:2007 4.3 (EN 31092)	Resistenza al vapore acqueo R _{et} [m ² Pa/W]	10.6 (classe 3)		<i>classe 1: Ret > 40</i> <i>classe 2: 20 < Ret < 40</i> <i>classe 3: Ret ≤ 20</i>
EN 343:2003+A1:2007 4.4 (EN ISO 1421)	Resistenza alla trazione	ordito: 1419 N trama: 1052 N		450 N
EN 343:2003+A1:2007 4.5 (EN ISO 4674)	Resistenza allo strappo	ordito: 252.78 N trama: 196.52 N		25 N
EN 343:2003+A1:2007 4.2 (EN 20811)	Cuciture: Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa]	>19613 Pa (Classe3)		<i>classe 1 : no test required</i> <i>classe 2 : Wp ≥ 8.000 Pa</i> <i>classe 3 : Wp ≥ 13.000 Pa</i>

EN 343:2003+A1:2007 4.7 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 d) (EN ISO 13935-2)	Determinazione della forza massima di rottura delle cuciture con il metodo grab	270 N	≥ 225 N
--	---	-------	---------

Reflex Tessuto retroreflettente 3M Scotchlite 8910 grigio argento	EN ISO 20471:2013/A1:2016 6.1	Requisiti fotometrici dei materiali retroreflettenti nuovi	CONFORME
	EN ISO 20471:2013/A1:2016 6.2	Requisiti di prestazioni di retroreflettenza dopo prove di abrasione flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio (50 cicli) e all'influenza della pioggia	CONFORME

Imbottitura	Composizione delle fibre:	100% poliestere
	Peso per unità di area	160 g/m ²

Fodera	Composizione delle fibre:	100% poliestere
---------------	---------------------------	-----------------

Fodera cappuccio	Composizione delle fibre:	100% poliestere spalmato poliuretano (PU)
-----------------------------	---------------------------	--