

<b>Frozen - pantalone imbottito</b>	
<b>Descrizione</b>	<p>ampia tasca posteriore con chiusura zip, apertura zip sul fondo e ghettoni impermeabili, doppia tasca posteriore con pattina, fondo pantalone rinforzato, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale destra, termonastratura, toppe di rinforzo alle ginocchia, vita regolabile, zip YKK®</p>
<b>Manutenzione</b>	<p>Lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C, Non candeggiare; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; Non sopporta la stiratura, Non lavare a secco;</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; margin-top: 10px; display: flex; align-items: center;">  <p style="margin-left: 10px;"><b>ATTENZIONE:</b> Non stirare sugli elementi reflex</p> </div>
<b>cod.prod.</b>	<p>V008-0-00 corda V008-0-01 grigio V008-0-02 navy V008-0-03 fango V008-0-04 antracite V008-0-05 nero</p>
<p><b>Normativa : EN ISO 13688:2013</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               Icicle 0.383(B)              3              X              EN 342:2017         </div> <div style="text-align: center;">               3              1              EN 343:2003+A1:2007         </div> <div style="text-align: center;">   <small>Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100</small> </div> </div> <p><b>(CON PARKA ICESTORM)</b></p>	
<b>taglie</b>	44 – 64



**SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA**

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo/ range
<b>Tessuto base e di contrasto-</b>	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composizione delle fibre:	100% Poliestere spalmato poliuretano	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	200 g/m <sup>2</sup> ±5%	
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.2	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME	OEKO TEX® STANDARD 100 classe II
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	PH: 5.6	3,5≤PH≤9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1:2012)	ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevabile	≤30 ppm
EN ISO 13688:2013 5.3	Stabilità dimensionale al lavaggio (4N/40°C)	ordito: -0.5% trama: 0.0%	± 3 % (CAM± 5%)	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 a) (EN ISO 6630 / ISO 5077)				

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 b) (domestico : ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 60°C	4-5		(CAM) ≥3
	<i>Variazione di colore</i>			
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5		
	cotone	4-5		
	nylon	4		
	poliestere	4-5		
	acrilico	4-5		
	lana	4-5		
PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 c) (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore	Acido 4-5	Alcalino 4-5	(CAM) ≥3
	<i>Variazione di colore</i>			
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5	4-5	
	cotone	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	poliestere	4-5	4-5	
	acrilico	4-5	4-5	
	lana	4-5	4-5	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 e) (ISO 105 X12)	Solidità del colore allo sfregamento	Asciutto : 4-5 Umido : 4-5		(CAM) ≥3
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 g) (EN ISO 105- B02)	Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno	4		(CAM) ≥5
EN 343:2003+A1:2007 4.2 (EN 20811)	Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa] (prima del pretrattamento)	>8000 Pa		classe 1 : Wp ≥ 8000 Pa classe 2 : no test required classe 3 : no test required
	EN 343:2003+A1:2007 4.2 (EN 20811)	Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa] (dopo ogni pretrattamento)	>13000 Pa (classe 3)	classe 1 : no test required classe 2 : Wp ≥ 8.000 Pa classe 3 : Wp ≥ 13.000 Pa
EN 343:2003+A1:2007 4.3 (EN 31092)	Resistenza al vapore acqueo Ret [m <sup>2</sup> Pa/W]	10.6 (classe 3)		classe 1: Ret > 40 classe 2: 20 < Ret < 40 classe 3: Ret ≤ 20
EN 343:2003+A1:2007 4.4 (EN ISO 1421)	Resistenza alla trazione	ordito: 1419 N trama: 1052 N		450 N
EN 343:2003+A1:2007 4.5 (EN ISO 4674)	Resistenza allo strappo	ordito: 252.78 N trama: 196.52 N		25 N

<b>Reflex</b> Tessuto retroreflettente 3M Scotchlite 8910 grigio argento	EN ISO 20471:2013/A1:2016 6.1	Requisiti fotometrici dei materiali retroreflettenti nuovi	CONFORME
	EN ISO 20471:2013/A1:2016 6.2	Requisiti di prestazioni di retroreflettenza dopo prove di abrasione flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio (50 cicli) e all'influenza della pioggia	CONFORME

<b>Fodera</b>		Composizione delle fibre:	100% poliestere	
<b>Imbottitura</b>		Composizione delle fibre:	100% poliestere	
		Peso per unità di area	160 g/m <sup>2</sup>	
<b>FROZEN</b>	EN 343:2003+A1:2007 4.2 (EN 20811)	Cuciture: Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa]	>19613 Pa (Classe3)	<i>classe 1 : no test required classe 2 : Wp≥8.000 Pa classe 3 : Wp ≥ 13.000 Pa</i>
	EN 343:2003+A1:2007 4.3 (EN 31092)	Resistenza al vapore acqueo R <sub>et</sub> [m <sup>2</sup> Pa/W]	Ret= 88.5 (classe 1)	<i>classe 1: Ret&gt;40 classe 2: 20&lt;Ret&lt;40 classe 3: Ret≤20</i>
	EN 343:2003+A1:2007 4.7 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 d) (EN ISO 13935-2)	Determinazione della forza massima di rottura delle cuciture con il metodo grab	270 N	≥ 225 N
	EN 342:2017 6.3 (UNI EN ISO 15831)	Isolamento termico di base risultante I <sub>cler</sub> (Manichino termico a camera climatica/dopo 5 cicli di lavaggio a 30°C)	I <sub>cler</sub> 0.383(B) m <sup>2</sup> K/W	

**Tabella B: isolamento di base risultante di indumenti I<sub>cler</sub> e condizioni di temperatura ambiente per l'equilibrio termico a diversi livelli di attività e durata di esposizione**

Isolamento termico I <sub>cler</sub> [m <sup>2</sup> K/W]	Attività di movimento											
	-		-		leggera		leggera		moderata		moderata	
	75 W/m <sup>2</sup>		75 W/m <sup>2</sup>		115 W/m <sup>2</sup>		115 W/m <sup>2</sup>		170 W/m <sup>2</sup>		170 W/m <sup>2</sup>	
	velocità aria 0,4 m/s		velocità aria 3 m/s		velocità aria 0,4 m/s		velocità aria 3 m/s		velocità aria 0,4 m/s		velocità aria 3 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,265	13	0	19	7	3	-12	9	-3	-12	-28	-2	-16
0,310	10	-4	17	3	-2	-18	6	-8	-18	-36	-7	-22
<b>0,383</b>	<b>5,4</b>	<b>-11,3</b>	<b>13,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-8,4</b>	<b>-27,1</b>	<b>0,5</b>	<b>-15,3</b>	<b>-28,1</b>	<b>-47,9</b>	<b>-15,2</b>	<b>-32,0</b>
0,390	5	-12	13	-3	-9	-28	0	-16	-29	-49	-16	-33
0,470	0	-20	7	-9	-17	-38	-6	-24	-40	-60	-24	-43
0,500	-2,1	-22,6	5,7	-11,1	-20	-41	-8,1	-26,6	-43,8	-64,7	-27,4	-46,8
0,540	-5	-26	4	-14	-24	-45	-11	-30	-49	-71	-32	-52
0,620	-10	-32	0	-20	-31	-55	-17	-38	-60	-84	-40	-61

EN 342:2017 5.2 (UNI EN ISO 9237)	Permeabilità dell' aria	AP <1 mm/s Classe 3	CLASSE 1 2 3	AP (mm/s) AP >100 5<AP<100 AP<5
---	-------------------------	------------------------	-----------------------	--