



Witshire - camicia m.lunga			
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • camicia manica lunga; • collo con bottoncini fermapunte (button – down); • tasca sul petto sul lato sinistro chiusa con bottone in plastica; • polsino regolabile con doppio bottone; • fondo stondato; • chiusura con bottoni in plastica nello stesso colore del tessuto. 		
Manutenzione	Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C ; Non candeggiare; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; Stirare a bassa temperatura (max 110°C); Non lavare a secco	cod.prod.	V147-0-02 celeste V147-0-04 antracite V147-0-05 nero V147-0-06 navy V147-0-08 royal V147-0-09 bianco
		normativa	
		taglie	S – 2XL
			

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	<i>metodo di prova</i>	<i>descrizione</i>	<i>risultato ottenuto</i>	<i>requisito minimo/ range</i>
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composizione delle fibre:	cotone 100%	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	130 g/m ²	
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.2	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME	OEKO TEX® STANDARD 100 classe II
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN ISO 3071)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	7,21	3,5<PH≤9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevate	≤30 ppm
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 a) (EN ISO 6630 / ISO 5077)	Stabilità dimensionale ai lavaggi (40°C)	ordito: -2,8% trama: -2,3%	Max ± 3 % (CAM)±5%
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 e) (EN ISO 105-X12)	Solidità del colore allo sfregamento	Secco : 4 – 5 Umido : 4 – 5	(CAM) ≥3

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 c) (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino	(CAM) ≥3
	<i>Variazione di colore</i>	4-5	4-5	
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5	4-5	
	cotone	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	poliestere	4-5	4-5	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 b) ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi			(CAM) ≥3
	<i>Variazione di colore</i>	4-5		
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5		
	cotone	4-5		
	nylon	4-5		
	poliestere	4-5		
acrilico	4-5			
lana	4-5			
