Voce di capitolato

FIS V 410 C
in cartuccia coassiale

FIS V-BOND 300 T
in cartuccia silicone

FIS MR miscelatore

FIS A
barra filettata (gvz)

FIS A
barra filettata (A4)

RG M
barra filettata (gvz)

RG M
barra filettata (A4 e C)

Barra da metro 8.8
barra filettata da metro (gvz)

Barra da metro A4
barra filettata da metro (A4)

FISCHER FIS V / FIS V-BOND CON BARRE FILETTATE SU LEGNO LAMELLARE

Il fissaggio di elementi in acciaio (staffe, profilati, etc..) su manufatti in legno lamellare deve essere eseguito utilizzando ancorante chimico vinilestere ibrido ad elevate prestazioni fischer **FIS V / FIS V-BOND**, disponibile nei formati da 300 e 410ml e barre filettate fischer **FIS A** e fischer **RG M** oppure barre filettate da metro fischer (zincate 8.8 o in acciaio inox A4).

I materiali ed i trattamenti dei componenti di cui l'ancorante sopra descritto è composto, sono di seguito riportati:

Ancorante chimico FIS V / FIS V-BOND
- Ancorante vinilestere ibrido a elevate prestazioni, privo di stirene
- Colore: grigio

Barra filettata in acciaio zincato in classe 5.8
- Resistenza ultima caratteristica 500 N/mm^2
- Resistenza caratteristica allo snervamento 400 N/mm^2
- Zincatura a freddo ≥5µm (EN ISO 4042:1999 A2K)

Barra filettata in acciaio zincato in classe 8.8
- Resistenza ultima caratteristica 800 N/mm^2
- Resistenza caratteristica allo snervamento 640 N/mm^2
- Zincatura a freddo ≥5µm (EN ISO 4042:1999 A2K)

Barra filettata in acciaio inossidabile A4-70
- Resistenza ultima caratteristica 700 N/mm^2
- Resistenza caratteristica allo snervamento 450 N/mm^2
- Classe di resistenza alla corrosione A4-70 (EN ISO 3506-1:2009)

Barra filettata in acciaio altamente resistente alla corrosione
- Resistenza ultima caratteristica 700 N/mm^2
- Resistenza caratteristica allo snervamento 560 N/mm^2
- Classe di resistenza alla corrosione C 1.4529
-

Modalità di applicazione
Forare a rotazione secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica e pulire accuratamente il foro. A cartuccia nuova, prima di effettuare l'installazione, estrudere circa 10 cm di materiale finché la resina non risulti di colore grigio. Iniettare la resina con regolarità partendo con il beccuccio in fondo al foro. Per fori profondi è necessario utilizzare apposito kit per foro profondo fischer **FIS-Rebar Case** (scovolini, prolunghe, attacco SDS, adattatori ad iniezione). Introdurre la barra con movimento rotatorio, in modo da permettere una regolare distribuzione ed adesione della resina. Rispettare i tempi di indurimento e di presa previsti dai dati di installazione prima di applicare il carico.

La presente Voce di Capitolato annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti